

## Korrosivitetsklasser enligt ISO 12944

<b>Korrosivitetsklass</b>	<b>Miljöns korrosivitet</b>	<b>Utomhus</b>	<b>Inomhus</b>
C1	Mycket låg	-	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar.
C2	Låg	Låga halter av luftföroreningar, lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt av luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.
C3	Måttlig	Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier, uppvärmda ishallar.
C4	Hög	Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar.
C5-I	Mycket hög (Industriell)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.	Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5-M	Mycket hög (Marin)	Kust- och offshoreområden med stor mängd salt i luften.	Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar
<b>Korrosivitetsklass</b>	<b>Utomhus</b>	<b>Inomhus</b>	<b>Exempel</b>
Im1	Sött vatten	Sött vatten	Vattenkraftverksanläggningar
Im2	Havsvatten eller bräckt vatten	Havsvatten eller bräckt vatten	Hamnanläggningar
Im3	Jord	Jord	Nedgrävda konstruktioner